



Helios H216™

ENTRETIEN DU SOL

Conditionne et protège les revêtements de sol en LVT et autres revêtements à faible entretien. Disponible en finition brillante ou mate.



SURFACES



POURQUOI HELIOS H216 ENTRETIEN DU SOL:

CONDITIONNE LE REVÊTEMENT DES PLANCHERS

Comble les éraflures et les rayures

TRÈS RÉSISTANT AUX ÉRAFLURES ET AUX MARQUES DE TALON NOIRES

Aspect homogène avec ou sans polissage

SANS PFAS AJOUTÉS INTENTIONNELLEMENT

Sans tensioactifs fluorés

COMPATIBITÉ DU DÉSINFECTANT :

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

MODE D'EMPLOI

Utiliser périodiquement, selon les besoins, en fonction de l'intensité de circulation piétonne.

1. Nettoyer soigneusement le plancher avec le nettoyant neutre quotidien Helios H303 dilué à 1:32 (32 ml par litre ou 4 oz par gallon) dans de l'eau froide.
2. Appliquer 1 à 2 couches du produit d'entretien à l'aide d'une vadrouille synthétique ou d'un applicateur à finition plate. Laissez le sol sécher complètement avant de le rouvrir au trafic piétonnier.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneerelipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion polymère
Aspect	Blanc laiteux
Brillant Spéculaire (60°) ASTM D1455-87 (2008)	Haute brillant >80 Mate <35
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Taux de couverture	2500 to 3000 ft²/gal 61 to 74 m²/liter
Temps de séchage	Environ 30 minutes
Amovibilité ASTM D1792-17	Bonne
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	<0.1
Parfum	Odeur légère
Effet antidérapant ULTM410	ULTM410 En instance
Durée de conservation ASTM D1791-93	1 an
Densité ASTM D1475-13	Haute brillant 8,6 lb/gal @ 68°F 1,03 kg/L @ 20°C
Résistance aux détergents ASTM D3207-17	Mate 8,5 lb/gal @ 68°F 1,02 kg/L @ 20°C
Gel/Dégel ASTM D3209-93	Excellent Passe 3 cycles

Code du produit	216HGFS	216HGMPE	216MFS	216MMPE
Volume	2,50 US gallons	1,06 US gallons	2,50 US gallons	1,06 US gallons
Emballage d'expédition	2 x 2,5 gallons	4 x 1,06 gallons	2 x 2,5 gallons	4 x 1,06 gallons
Quantité par palette	48	48	48	48