

EnviroStar Valor™

HØJTYDENDE GULVCOATING



Den miljøvenlige finish, der yder som en traditionel zinkkrydsbundet finish.

HVORFOR ENVIROSTAR VALOR:

LIGE SOM EFFEKTIV SOM EN ZINKTRYKSBUDET COATING

Calcium-krydsbundet parret med en ekstra kovalent binding

EFFEKTIV PÅ BÅDE VEDLIGEHOLDELSKRAEVENDE OG VEDLIGEHOLDELSSEVENLIGE OVERFLADER

BEGRÆNSET INDHOLD AF VOCS OG TOKSICITET

Green Seal- og UL Ecologo-certificeret

INSTRUKTIONER

Påføres i tynde lag med en ren, syntetisk moppe. Lad gulvet tørre helt mellem hver påføring. Poleres som ønsket.

Læs alle instruktioner og sikkerhedsdatabladet før brug.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad kan downloades på pioneereclipse.com

Sørg for passende rumventilation. Åndedrætsværn bør benyttes ved potentiel utilstrækkelig ventilation. Se produktets etiket og sikkerhedsdatablad for yderligere anbefalinger. Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser. Sørg for genvinding af dunken iht. nationale og lokale bestemmelser.



Dette produkt opfylder Green Seal™-standarden GS-40 på grundlag af den faktiske ydeevne og sikkerhedsgrænserne for VOC'er og human og miljøtoksicitet. GreenSeal.org.



CERTIFICERET GULVPLEJE
PRODUKT
UL2759

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Beskrivelse | Polymeremulsion |
|---|---|
| Udseende | Mælkevid |
| Glans refleksion (60°) ASTM D1455-87 (2008) | >85 |
| Viskositet (Brookfield) ved 20°C | <10 centipoise |
| Dækningsgrad | 61 ttil 74 m ² /liter |
| Tørretid | Ca. 30 minutter |
| Poleringsegenskab | Fortræffelig |
| Grundskuringsvenlighed ASTM D1792-06 | Fortræffelig |
| VOC (flygtige organiske forbindelser) 40 CFR Part 59 Subpart C | 0,12% |
| Samlede faste stoffer | 25% |
| Ikke flygtige stoffer ASTM D1791-93 (2008) | 20% |
| Duft | Mild lugt |
| Skridsikkerhed ULTM410 | Opfylder kravene |
| Holdbarhed ASTM D1791-93 (2008) | 1 år |
| Vægtfylde ASTM D1475-98 (2008) | 8.5 lb/gal ved 68°F 1,02 kg/L ved 20°C |
| Evne til at modstå rengøringsmidler ASTM D3209-92 (2008) | Fortrinlig |
| Frost/optøning ASTM D3209-93 (2008) | Gennemfører 3 cyklusser |

OVERFLADERNE



FORENELIGHED MED DESINFEKTIONSMIDLER:

De følgende Pioneer Eclipse desinfektionsmidler er sikre til brug på denne gulvbehandling, når de er korrekt fortyndet og bruges som angivet. Blegemidler og andre korroderende stoffer kan forvolde skader.

Nova desinfektionsmiddel

MeridiClean multirengøringsmiddel og desinfektionsmiddel

NeutraQuat 256 bakteriedræbende desinfektionsmiddel Triton XLC rengørings- og desinfektionsmiddel til badeværelser



| | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Produktkode | 146MPE | 146DR |
| Indhold | 4 liter | 208 liter |
| Forsendelsespakning | 4 x 4 liter | pr. enhed |
| Antal pr. palte | 48 | 4 |