



First Step™ Floor Sealer

VERSIEGLER



First Step ist ein Versiegler auf Wasserbasis welcher hoch belastete Verkehrsbereiche, alte und poröse Fußboden gegen Schmutz aller Art, Wasser und Flecken schützt.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

1. Tragen Sie auf einem entschlackten, gründlich neutralisierten und vollständig abgetrockneten Boden 2 dünne Schichten First Step mit einem sauberen Synthetik Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten gut abtrocknen.
2. Tragen Sie die von Amano Pioneer Eclipse empfohlene Beschichtung gemäß der Hinweise auf dem Etikett auf.

BESTELLUNGSMITTELSINFORMATION

| | | |
|----------------------|--------------|-------------|
| Produktnummer | 401FSE | 401MPE |
| Inhalt | 10 Liter | 4 Liter |
| Größe | 2 x 10 Liter | 4 x 4 Liter |
| Palettenmenge | 48 | 48 |

ANWENDUNGSBEREICHE



PVC

PRODUKTDATEN

| | |
|---|--------------------------------|
| Beschreibung | eine Acryl Co-Polymer Emulsion |
| Farbe | weiß (milchig) |
| Viskosität (Brookfield) @ 68°F (20°C) | <5 CPS |
| Deckung | 61-74 m ² /Liter |
| Trocknungszeit | +/- 30 Minuten |
| Entfernbarkeit ASTM D1792-06 | semipermanent |
| FOV 40 CFR Part 59 Subpart C | 1,5% |
| Feste Bestandteile ASTM D2834-95 (2008) | 18% |
| pH ASTM E70-07 | 8,5 |
| Duft | leichter Acrylduft |
| Haltbarkeit ASTM D1791-93 (2008) | 1 Jahr |
| Dichte ASTM D1475-98 (2008) | 1,03 kg/L @ 20°C |
| Reinigungsmittelwiderstandsfähigkeit ASTM D3207-92 (2008) | ausgezeichnet |
| Gefrier-/Siedepunkt ASTM D3209-93 (2008) | widersteht 3 Zyklen |