

# WoodStar™

## WOOD FLOOR COATING

Un revestimiento de suelos de madera acrílico a base de agua de un solo componente.



### DATOS TÉCNICOS

<b>Descripción</b>	Revestimiento acrílico a base de agua
<b>Apariencia</b>	Blanco lechoso
<b>Brillos disponibles</b>	Satinado, Brillo medio, Muy brillante
<b>pH</b> ASTM E70-D	8,5
<b>Brillo reflectivo (60°)</b> ASTM D1455-87 (2008)	Satinado: 20-25 Brillo medio: 45-50 Muy brillante: > 85
<b>Viscosidad (Brookfield)</b> @ 68°F (20°C)	<50 centipoise
<b>Cobertura</b>	500-600 ft <sup>2</sup> /gal
<b>Tiempo de secado</b>	1-2 horas para la primera capa
<b>COV</b> 40 CFR Part 59 Subpart C	<215 g/L
<b>Sólidos no volátiles</b> ASTM D2834-95 (2008)	31%
<b>Fragancia</b>	Característica
<b>Resistencia al resbalo</b> ULTM410	Cumple con los requisitos
<b>Vida útil</b> ASTM D1791-93 (2008)	1 año
<b>Densidad</b> ASTM D1475-98 (2008)	8,7 lb/gal
<b>Resistencia detergente</b> ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
<b>Congelado/Descongelado</b> ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos

### POR QUÉ WOODSTAR:

## IDEAL PARA PISOS COMERCIALES, RESIDENCIALES & DEPORTIVOS

Fórmula a base de agua de un solo componente

## NO PRODUCE CAMBIOS EN EL COLOR O LA APARIENCIA DEL SUELO

Transparente e incoloro

## DURADERO

Acrílico reticulado internamente

### INSTRUCCIONES

Aplique una capa de sellador de lijado. Deje secar de dos a tres horas. Lije ligeramente el suelo. Aspire, pase una mopa y limpie el piso.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

SUPERFICIES

PISOS DE  
MADERA

<b>Código Producto</b>	702FS	702MPE
<b>Volumen</b>	9,50 litros	4 litros
<b>Embalaje De Expedición</b>	2 x 9,5 litros	4 x 4 litros
<b>Cantidad Para Paleta</b>	48	48