



We help you shine.™



**EQUINOX™**  
UHS GULVPOLISH

# 103 EQUINOX™

UHS GULVPOLISH

shine on.

Gulvpolish med højt tørstofindhold, til brug med Ultra High Speed systemer. Giver en overflade så sej, at den giver meget færre reetableringer og kræver færre poleringer.

## Produktemballering\*



**PRODUKTKODE:** 103FSE  
**STØRRELSE:** 10 liter  
**MÆNGDE:** 2 pr. kasse



**PRODUKTKODE:** 103MPE  
**STØRRELSE:** 4 liter  
**MÆNGDE:** 4 pr. kasse

\* Special emballering kan fås ved henvendelse..

Giver en *utrolig* glans,  
skridsikkerhed og  
*holdbarhed*.

## ANBEFALES TIL:

Alle gulve (ej træ og gummi)

## BRUGERVEJLEDNING: OPSTART

Efter grundrengøring, og når gulvet er blevet korrekt neutraliseret, skyllet og er tørt helt igennem, kan der påføres 4-6 tynde lag EQUINOX gulvpolish med en ren, syntetisk moppe.

Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne og før polering.

Alternativ: Påfør 2 tynde lag Pioneer Eclipse gulvførsegler for at beskytte områder med ekstrem trafik, og gamle porøse gulve, og derefter 2-4 lag EQUINOX gulvpolish.

Reetablering - Til gulve, der er blevet skuret grundigt, og som har fået lov at tørre helt igennem, påføres 1-2 tynde lag EQUINOX gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne og før polering.

Obs: For at undgå forurening af ubrugt polish, hæld ikke resten af midlet i spanden tilbage i dunken.

## BRUGSANVISNING: DAGLIGT VEDLIGEHOLD

1. Fej/mop gulvet med en tør ubehandlet moppe.
2. Vask med mop eller gulvvaskemaskine efter behov med det neutrale rengøringsmiddel ifølge brugsanvisningen.
3. Vedligehold glans efter behov med vores plejemiddel Rebound.
4. Poler efter behov med en polermaskine og rondel anbefalet af Amano Pioneer Eclipse.
5. Dette produkt skal IKKE grundrengøres før det er absolut nødvendigt.

## Produktdata:

Beskrivelse	Akryl co-polymer emulsion	Dækkevne	61 - 74 m <sup>2</sup> pr liter	Holdbarhed	Fortræffelig
Udseende	Mælkehvid	Lugt	Let ammoniak	Grundskuringsvenlighed ASTM D1792-06	Fortræffelig
Ikke flygtige stoffer ASTM D2834-95 (2008)	22%	Skridsikkerhed UL TM410	Opfylder	Evne til at modstå rengøringsmidler ASTM D3207-92 (2008)	Fortræffelig
Glans refleksion (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85	Holdbarhed i dunken ASTM D1791-93 (2008)	1 år	Tørretid	+/- 30 minutter
Viscositet (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 CPS	Tæthed ASTM D1475-98 (2008)	1,03 kg pr liter @ 20°C	Frostcyklus ASTM D3209-93 (2008)	Gennemfører 3 cykluser

Sikkerhedsdatablade kan hentes på [www.pioneereclipse.com](http://www.pioneereclipse.com)

VOC  
(40 CFR Part 59 Subpart C) 0,06%



Klassificeret af UL for sin skridsikkerhed. 42E6

# Pioneer Eclipse®

©2011 Amano Pioneer Eclipse Corporation • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA  
1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • [www.pioneereclipse.com](http://www.pioneereclipse.com)