



美しい光沢を実現。™

OMNIGUARD™
UHS フロアコーティング

141 OMNIGUARD™

UHS フロアコーティング

OMNIGUARD は、優れた耐久性と簡単なメンテナンスを必要とする通行量が多い場所の床面に最適です。このUHS フロアフィニッシュは高固形分が配合されているため美しい光沢を生成し、耐久性が優れているので、いかなる天候状態においても通行量の多いスーパーや百貨店でご利用いただけます。

製品パッケージ*



製品コード : 141FS
 サイズ : 2.50 US ガロン (9.5 リットル)
 注文数 : 1 ケースにつき 2 本



製品コード : 141FSE
 サイズ : 2.64 US ガロン (10 リットル)
 注文数 : *多言語ラベル。1 ケースにつき 2 本



製品コード : 141MPE
 サイズ : 1.06 US ガロン (4 リットル)
 注文数 : *多言語ラベル。1 ケースにつき 4 本

* 特定の要件のための特別パッケージングのリクエストも承ります。

製品データ :

説明	ポリマーエマルジョン	塗布面積	2500~3000 ft ² /ガロン 61~74 m ² /リットル	バフ研磨性	優良
外観	乳白色	匂い	わずかな匂い 無香料	再剥離性 ASTM D1792-06	優良
不揮発性の固体 ASTM D2834-95 (2008)	25%	耐スリップ性 UL TM410	適合	洗剤に対する耐薬性 ASTM D3207-92 (2008)	優良
鏡面光沢 (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85	保存期間 ASTM D1791-93 (2008)	1年間	乾燥時間	約25分
粘度 (ブルックフィールド) @ 68° F (20° C)	<10 センチポアズ	密度 ASTM D1475-98 (2008)	8.5 lb/gal @ 68° F 1.03 kg/L @ 20° C	凍結/解凍 ASTM D3209-93 (2008)	3 サイクルまで合格

VOC (40 CFR パート 59 サブパート C) 0.06%

MSDS シートは、www.pioneereclipse.com からダウンロードできます。



フロアコーティングと仕上げ材の耐スリップ性に関するのみ

42E6

高固形分配合で「ウェットルック」仕上げを実現 簡単なメンテナンスで光沢を維持

光沢感を長く維持。

推薦される床面 :

ビニル組成物タイル (「VCT」)、テラゾ、大理石、コンクリート、採石場のタイル。

ご使用方法 : 最初の塗布

剥離された床面を適切に中和し、洗浄してから完全に乾燥させます。清潔な合成モップを使用し、OMNIGUARD フロアコーティングを4~5回薄く塗布します。コーティングを繰り返す前およびバニシングを開始する前に床が完全に乾燥していることを確認してください。

オプション : 通行量の多い床面、または凸凹のある床面には Pioneer Eclipse フロアシーラーを 2 回薄く塗布してから OMNIGUARD フロアコーティングを 2~3 回塗布します。

ご使用方法 : 定期的なメンテナンス

1. 毎日ダストモップで床を拭きます。
2. 中性洗剤を使用し、モップまたは自動床洗浄機で床面を洗浄します。
3. 必要に応じて当社のフロアメンテナーを使用して、光沢を復元します。
4. 必要に応じて超高速バフ機とパッドで磨きます。
5. 必要に応じて、丁寧に洗浄し、OMNIGUARD フロアコーティングを再度 1~2 回塗布してください。
6. コーティングを繰り返す前およびバニシングを開始する前に床が完全に乾燥していることを確認してください。
7. 定期的なメンテナンスで、期待する結果が得られない場合は、床面を剥がしてください。



©2014 Amano Pioneer Eclipse Corporation® · 1 Eclipse Road · PO Box 909 · Sparta, NC 28675 USA 1-800-367-3550 · 1-336-372-8080 · ファックス:1-336-372-2895 · www.pioneereclipse.com