



We help you shine.™

FLOORMATTE™
SILKEMAT GULVPOLISH

114 FLOORMATTE™

shine on.

SILKEMAT GULVPOLISH

En avanceret gulvpolish, beregnet til at give en langtids-holdbar overflade, uden glans, til brug på hospitaler, plejehjem og andre områder, hvor beskyttelse af gulvet ønskes.

Produktemballering*



PRODUKTKODE: 114FSE
STØRRELSE: 10 liter
MÆNGDE: 2 pr. kasse



PRODUKTKODE: 114MPE
STØRRELSE: 4 liter
MÆNGDE: 4 pr. kasse

* Special emballering kan fås ved henvendelse.

En *holdbar* gulvpolish *MED* silkemat glans

ANBEFALES TIL:

Alle gulve

BRUGERVEJLEDNING: OPSTART

1. Fjern al gammel polish og forseglers med et grundrengøringsmiddel.
2. Brug ren mop eller gulvaskemaskine til at skylle gulvet 1 gang med Pioneer Eclipse Neutral cleaner eller Pioneer Eclipse neutralicer.
3. Derefter 1 gang med rent vand, og lad tørre.
4. Påfør 2-3 tynde lag FLOORMATTE™ gulvpolish påføres med en ren syntetisk mop.
5. Lad gulvet tørre helt mellem hver påføring.

Obs: Dette produkt vil opnå glans såfremt det poleres. For at undgå forurening af ubrugt polish, hæld ikke resten af midlet i spanden tilbage i dunken.

BRUGSANVISNING: DAGLIGT VEDLIGEHOLD

1. Fej/mop gulvet med en tør ubehandlet mop.
2. Vask med mop eller gulvaskemaskine efter behov med Pioneer Eclipse rengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen.
3. Skur og reetabler efter behov med 1-2 lag FLOORMATTE™ gulvpolish, lad gulvet tørre grundigt.
4. Dette produkt skal IKKE grundrengøres før det er absolut nødvendigt. Når grundrengøring er nødvendig, brug Pioneer Eclipse grundrengørings middel, ifølge brugsanvisningen.

Produktdata:

Beskrivelse	Akryl co-polymer emulsion	Dækkevne	61 - 74 m ² pr liter	Grundskuringsvenlighed ASTM D1792-06	Fortræffelig
Udseende	Mælkevid	Lugt	Behagelig	Evne til at modstå rengøringsmidler ASTM D3207-92 (2008)	Fortræffelig
Ikke flygtige stoffer ASTM D2834-95 (2008)	16%	Skridsikkerhed UL TM410	Opfylder	Tørretid	+/- 30 minutter
Glans refleksion (60°) ASTM D1455-87 (2008)	<35	Holdbarhed i dunken ASTM D1791-93 (2008)	1 år	Frostcyklus ASTM D3209-93 (2008)	Gennemfører 3 cykluser
Viscositet (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 CPS	Tæthed ASTM D1475-98 (2008)	1,02 kg pr liter @ 20°C	VOC (40 CFR Part 59 Subpart C)	0,02%

Sikkerhedsdatablade kan hentes på www.pioneereclipse.com



Klassificeret af UL for sin skridsikkerhed. 42E6

Pioneer Eclipse®

©2011 Amano Pioneer Eclipse Corporation • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA
1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: +1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com